



جمهورية العراق  
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
الجامعة التقنية الوسطى  
المعهد التقني / الكوت  
قسم تقنيات البتروكيمياويات

## دراسة تأكل سبيكة الألمنيوم AA6061 في محلول كلوريد الصوديوم NaCl

### بحث مقدم

الى المعهد التقني / الكوت قسم تقنيات البتروكيمياويات وهو جزء من نيل شهادة  
الدبلوم في البتروكيمياويات

### إعداد الطلبة

علي صلاح مهدي  
محمد تقي عمار محسن  
عباس فائز كامل  
علي جاسب محيبس

### إشراف

م. م مرتضى كريم عبد الرزاق

٢٠٢٣ م

١٤٤٤ هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى

كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ \*

صدق الله العلي العظيم

سورة النمل - الآية ١٥

# إِهْدَاء

أهدي بحثي المتواضع الى منارة العلم وسيد الخلق

رسول الله محمد (صلى الله عليه واله وسلم)

الى من سعى وشقى لأنعم بالراحة والهناء إلى سبب وجودي في الحياة

## { والدي الحبيب }

لك كل التجلي والاحترام حفصك الله ..... الى الذي لا يمل العطاء الى من حاكت  
سعادتي بخيوط منسوجة من قلبها الى من عانت الصعب لأصل الى ما انا فيه

## { والدتي }

الى من وقف الى جانبي ومد لي يد المساعدة

## ( م.م مرتضى كريم عبد الرزاق )

الذي سهل لي الطريق في كتابة البحث والى جميع اساتذتي في قسم البتروكيمياويات.  
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وعلى محمد واله افضل الصلاة واتم التسليم

# شكرتكم

الشكر لله أولاً وأخيراً فهو الذي أعانني على إكمال هذا البحث المتواضع ،  
ويسعدني بعد ذلك أن أتقدم بجزيل الشكر إلى : أستاذ

( م.م مرتضى كريم )

بالإشراف على هذه البحث ولما بذلته من جهدٍ في توجيهي ومتابعتي وحرصه  
الدائم على تقديم الدعم والعون ، فليسيادته كل الشكر والامتنان وجزاه الله تعالى  
خير الجزاء ومتعهُ الله بوافر الصحة والعافية

كما أتقدم بالشكر لأعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بقبول مناقشة هذا البحث كما  
أتقدم بالشكر إلى جميع أساتذتي لتوجيهاتهم الكريمة وتشجيعهم المستمر .  
والشكر موصول الى جميع الاصدقاء الذين وقفوا بجانبني لإتمام هذا البحث  
الشكر لكم جميعاً

## الملخص Abstract

في هذا البحث تم دراسة سلوك التآكل لسبيكة الألمنيوم AA6061, حيث تعتبر هذه السبيكة من الانواع التي تستعمل على نطاق واسع في الصناعات المختلفة. يحدث تآكل الألمنيوم عندما يتفاعل المعدن مع البيئة المحيطة به، ويؤدي هذا التفاعل إلى تآكل سطح المعدن وتدهور خصائصه الميكانيكية. ويتأثر تآكل الألمنيوم بعوامل مختلفة مثل درجة الحرارة والرطوبة والتعرض للمواد الكيميائية.

تتميز سبيكة الألمنيوم AA6061 بمقاومتها العالية للتآكل، ولكن يمكن أن يؤثر التعرض المطول للعوامل البيئية القاسية على مقاومتها للتآكل. الهدف من هذا البحث هو دراسة سلوك الألمنيوم في الأوساط الملحية وحساب تيار وفولتية ومعدل التآكل. تم تحضير عينة فحص التآكل الكهروكيميائي بأبعاد  $cm^3 (1*1*0.5)$ , كما تم تحضير محلول ملحي يحتوي على كلوريد الصوديوم بنسبة  $NaCl 3.5\%$ . اظهرت النتائج ان قمية كل من تيار وفولتية ومعدل التآكل هي كالتالي  $8.172 \times 10^{-6}$  Amp و  $-0.849$  Volt و  $2.479 \times 10^{-1}$  mmpy. من خلال مخطط تافل نجد ان الألمنيوم ذو مقاومة عالية للتآكل من خلال تكون طبقة الأوكسيد على السطح الخارجي. كما اظهرت نتائج اختبار البنية المجهرية ان النوع السائد على سطح العينة هو التآكل النقري والمتكون نتيجة لوجود ايون الكلوريد في محلول التآكل.

## [1] المقدمة Introduction

تعتبر سبائك الألمنيوم ٦٠٦١ من أهم السبائك المستخدمة في العديد من التطبيقات الصناعية والتجارية، وتتميز هذه السبائك بخصائص ميكانيكية عالية وقوة تحمل جيدة ومقاومة عالية للتآكل. ومع ذلك، فإن تآكل سبيكة الألمنيوم ٦٠٦١ يمكن أن يكون مشكلة خطيرة ويؤثر على أدائها وعمرها الافتراضي. يتأثر التآكل بعدة عوامل مثل العوامل البيئية، والتآكل الكهربائي، والمواد الكيميائية الضارة. لذلك، فإن فهم كيفية تأثير عوامل التآكل على سبائك الألمنيوم ٦٠٦١ يساعد في تحديد أفضل الطرق للوقاية من تآكلها والحفاظ على جودتها وأدائها الميكانيكي الجيد. ومن المهم أن يكون للمهندسين والمستخدمين فهم عميق لعوامل التآكل وكيفية التعامل معها للحفاظ على سبائك الألمنيوم ٦٠٦١ في حالة جيدة وضمان استمرارية عمرها الافتراضي [١].

تآكل سبيكة الألمنيوم ٦٠٦١ يمكن أن يحدث بسبب العديد من العوامل المختلفة. يتميز تآكل الألمنيوم بأنه يحدث ببطء ولكنه يمكن أن يؤدي إلى تلف بالمواد المعدنية وفي بعض الأحيان يمكن أن يؤدي إلى الفشل الهيكلي للمنتجات. ومن بين أسباب تآكل سبيكة الألمنيوم ٦٠٦١، تشمل العوامل البيئية مثل الرطوبة، والأملاح الموجودة في الهواء، والمواد الكيميائية الحمضية أو القلوية. كما يؤدي التعرض المتكرر للحرارة والتبريد إلى تآكل الألمنيوم أيضاً.

ومن الممكن أيضاً أن يؤدي التآكل الكهربائي إلى تآكل سبيكة الألمنيوم ٦٠٦١. ويحدث ذلك عندما تتم تعرض الألمنيوم لتيار كهربائي بشكل مستمر، حيث يتم تفريغ الأيونات من سطح الألمنيوم مما يؤدي إلى تآكله. وتتوفر طرق مختلفة للوقاية من تآكل سبيكة الألمنيوم ٦٠٦١، ومن بين هذه الطرق، تشمل استخدام طلاءات الحماية والطلاءات الأنودية والطلاءات المانعة للتآكل. وكذلك توفر تصميمات مناسبة وتوافق مواد التركيب والإجراءات الصحيحة للتنظيف والصيانة والتخزين [٢].

# الجانب النظري

## **THEORETICAL PART**

## [2-1] انواع تآكل سبيكة الألمنيوم AA6061 Types Corrosion Aluminum Alloy


يحدث التآكل لسبيكة الألمنيوم AA6061 على عدة أنواع [3]، منها:

١- التآكل النقري (Pitting Corrosion): هو نوع من التآكل الكيميائي الذي يتميز بتكون بؤر صغيرة من التآكل المحدودة في مكان معين على سطح المعدن، والتي تسبب تلفًا محليًا في المعدن وفقدان الخواص الهيكلية والميكانيكية، شكل (١).



شكل (١): التآكل النقري

٢- التآكل الكلفاني (Galvanic Corrosion) هو نوع من التآكل الكيميائي يحدث نتيجة تفاعل كهربوكيميائي بين معدنين مختلفين متصلين مع بعضهما بوجود وسط مناسب للتآكل، شكل (٢).



شكل (٢): التآكل الكلفاني




٣- التآكل الاجهادي (Stress Corrosion): هو نوع من التآكل الكيميائي الذي يحدث في المعادن المعرضة لتوترات ميكانيكية عالية مع وجود بيئة تآكلية، ويمكن أن يؤدي إلى تشققات وتكسير المعدن بشكل غير متوقع. شكل (٣).



شكل (٣): التآكل الأجهادي

٤- التآكل المنتظم: هو التآكل الذي يكون معدله ثابت على الاسطح الداخليه والخارجية للمعدات, شكل (٤).



شكل (٤): التآكل المنتظم

٥- تآكل المعدن بالتعرية: هو حالة تدهور سطح المادة بسبب العمل الميكانيكي، غالبًا عن طريق اصطدام السائل، أو التآكل بواسطة الجسيمات المعلقة في سائل أو غاز سريع التدفق، شكل (٥).



شكل (٥): التآكل بالتعرية

## [2-2] تصنيف تآكل سبيكة الألمنيوم وفق منشأ التآكل

يمكن تصنيف تآكل سبيكة الألمنيوم AA٦٠٦١ وفق منشأ التآكل إلى عدة أنواع [4]، هي:

- ١- تآكل كيميائي.
- ٢- تآكل كهربائي.
- ٣- تآكل بيولوجي.
- ٤- تآكل احتكاكي.
- ٥- تآكل حراري.

### [2-3] مميزات سبيكة الالمنيوم AA 6061

تتميز سبيكة الالمنيوم بالعديد من المزايا [5] ، ومن أهم هذه المزايا:

- 1- خفة الوزن: تعتبر سبائك الالمنيوم من أخف المعادن المستخدمة في الصناعة، مما يجعلها مثالية للاستخدام في صناعة السيارات والطائرات وغيرها من التطبيقات التي تتطلب خفة الوزن.
- 2- المتانة والصلابة: تتميز سبائك الالمنيوم بالصلابة والمتانة، ويمكن تشكيلها وصقلها بسهولة لتصنيع قطع متنوعة.
- 3- مقاومة التآكل: تتميز سبائك الالمنيوم بمقاومتها للتآكل، وبالتالي فإنها تستخدم على نطاق واسع في الصناعات البحرية والعسكرية والفضائية.
- 4- القابلية لإعادة التدوير: يمكن إعادة تدوير سبائك الالمنيوم بسهولة، مما يقلل من النفايات ويحافظ على الموارد الطبيعية.
- 5- التوصيل الحراري الجيد: يتمتع الالمنيوم بخواص توصيل حراري جيدة، مما يجعله مثالياً للاستخدام في تطبيقات الحرارة مثل المبادلات الحرارية.
- 6- الأمان والصحة: تعد سبائك الالمنيوم آمنة وصحية للاستخدام في الصناعات الغذائية والصحية، ولا تتفاعل مع الأطعمة والمشروبات.
- 7- سهولة التشكيل: يمكن تشكيل سبائك الالمنيوم بسهولة بفضل قابليتها للتشكيل والتشكيل العميق، مما يسمح بإنتاج قطع معقدة بسهولة.
- 8- التوافر الواسع: يتم استخدام الالمنيوم بشكل واسع في الصناعة، ويتوفر بسهولة في العديد من الأسواق المحلية والعالم.

### [2-3] استخدامات سبيكة الالمنيوم AA 6061

سبيكة الالمنيوم AA 6061 هي إحدى السبائك الشائعة من سبائك الالمنيوم، ويمكن استخدامها في العديد من التطبيقات، من بينها:

- 1- صناعة السيارات: يتم استخدام سبيكة الالمنيوم 6061 في صناعة السيارات في تصنيع الهياكل والجسور الرئيسية والإطارات والمصابيح والمكونات الأخرى.
- 2- الطائرات: يستخدم سبيكة الالمنيوم 6061 في صناعة الطائرات في تصنيع هياكل الطائرات ومكونات الطائرات مثل الصناديق والصفائح والجسور.

3- البناء والهندسة المدنية: يتم استخدام سبيكة الألمنيوم 6061 في البناء والهندسة المدنية في تصنيع المراحل والأنابيب والألواح والإطارات.

4- الأجهزة الطبية: يتم استخدام سبيكة الألمنيوم 6061 في تصنيع الأجهزة الطبية مثل الأدوات الجراحية وأجهزة الأشعة السينية وأجهزة السمع.

5- الصناعات البحرية: يتم استخدام سبيكة الألمنيوم 6061 في الصناعات البحرية في تصنيع أجزاء القوارب والمراكب الشراعية والأجهزة البحرية الأخرى [6].

#### [2-4] عيوب سبيكة الألمنيوم AA6061

تعتبر سبيكة الألمنيوم AA6061 واحدة من السبائك الشائعة والمستخدمة بشكل واسع في العديد من التطبيقات الصناعية والهندسية. وعلى الرغم من أنها تتميز بالعديد من المزايا، إلا أنها ليست خالية من العيوب والمشاكل، ومن أبرز هذه العيوب:

1- النقص في الصلابة: تتميز سبيكة الألمنيوم AA6061 بأنها نسبيًا ناعمة وضعيفة في الصلابة، وهذا يعني أنها ليست مناسبة للاستخدام في التطبيقات التي تتطلب صلابة عالية.

2- الحساسية للتشكيل: تعتبر سبيكة الألمنيوم AA6061 حساسة للتشكيل، وتحتاج إلى درجات حرارة عالية لتحقيق التشكيل المطلوب.

3- التكلفة: تعتبر سبيكة الألمنيوم AA6061 أكثر تكلفة من بعض الخيارات الأخرى المتاحة في السوق، مما يمثل عائقًا للاستخدام الواسع في بعض التطبيقات.

الجانب العملي


**EXPERIMENTAL WORK**



## EXPERIMENTAL WORK الجانب العملي

### [3-1] المقدمة

يوضح هذا الجزء من البحث الجانب العملي بشكل واضح ومفصل, المخطط (1) يوضح جميع الخطوات العملية التي تم اجرائها. تم اجراء اختبار التآكل بواسطة جهاز CHI 604E صيني المنشأ في مختبرات البحث والتطوير التابع الى وزارة الصناعة والمعادن شكل (1). تم الاختبار بواسطة محلول ملحي بنسبة 3.5% NaCl.



مخطط (1): الجانب العملي لاختبار التآكل

## [3-2] المواد المستعملة The Materials

في هذه الدراسة تم استخدام سبيكة الالمنيوم AA6061 (Al-Mg-Si). تم اجراء تحليل التركيب الكيميائي للسبيكة في شركة الكرامة للصناعات العسكرية - مختبر المعادن, وكانت النتائج كما موضح بالجدول (١).

جدول (١): التركيب الكيميائي لسبيكة الالمنيوم Al6061

Material \ Elements	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Al
Nominal Chemical composition of AA6061	0.40-0.8	0.7	0.15-0.40	0.15	0.8-1.2	0.04-0.35	0.25	0.15	Bal.
Actual	0.65	0.56	0.21	0.094	0.92	0.17	0.008	0.056	Bal.

## [3-3] تحضير العينات للبنية المجهرية

تمت عملية التنعيم والصلق في خطوات متتابعة لغرض فحصها تحت المجهر الضوئي قبل وبعد التآكل. تمت عملية التنعيم باستخدام ورق السنفرة SiC بدرجات تنعيم مختلفة تتراوح بين (٣٢٠ - ٣٠٠٠). اجريت عملية الصقل للعينات بواسطة محلول الألومينا بحجم (٠,٥ مايكرومتر) مع استعمال قماش خاص للصقل. تم إجراء عملية الإظهار للعينات باستخدام محلول الإظهار المتكون من (1 + 99% HF H2O). ثم تم غسل العينات باستخدام الماء والكحول. بعد تجفيف العينة اجري الفحص المجهرى للعينات باستخدام المجهر الضوئي المجهز بالكاميرا المتصلة بجهاز الكمبيوتر.

## [3-4] اختبار التآكل Corrosion Test

تم تصنيع عينات اختبارات التآكل باستخدام الأبعاد (1 × 1 × 0,5 سم<sup>3</sup>) حسب المواصفة الأمريكية ASTM. تم تثبيت العينة المحضرة بمساحة 1 × 1 سم<sup>2</sup> في الحامل أو الماسك. وتم تثبيت القطب المرجعي (reference electrode) بمسافة (1) ملم عن سطح العينة المراد اختبارها. القطب المرجعي المستخدم في هذه الدراسة هو الكالوميل المشبع (SCE).





شكل (١) جهاز اختبار التآكل

تم استعمال اختبارات تقنية الاستقطاب (Polarization technique tests) للحصول على معدلات تآكل الخلية. في الاختبارات، كانت قراءة الخلية للتيار مأخوذة خلال مسح قصير وبطيء. المسح مأخوذ من (-١٠٠ إلى +١٠٠) mV (OCP) بمعدل Scan rate = 0.01 V/sec. في هذا النطاق، فإن كثافة التيار مقابل الجهد يشكل منحنى يمكن من خلاله حساب تيار وفولتية ومعدل التآكل.



النتائج والمناقشة

**RESULTS  
AND DISCUSSION**

## النتائج والمناقشة RESULTS AND DISCUSSION

### [4-1] المقدمة

يوضح هذا الجزء من البحث اهم النتائج لاختبار التآكل وتحليل مخطط التآكل وكذلك شرح نتائج اختبار المجهر الضوئي واهم المتغيرات التي حصلت لسطح المعدن.

### [4-2] نتائج التآكل الكهروكيميائي


ان العلاقة بين كثافة التيار (تيار التآكل) وفرق الجهد هي علاقة خطية, هذا يعني ان زيادة التيار تكون مع فرق جهد ثابت وان اي تغير في فرق الجهد دليل على ان التآكل حدث. ومن البيانات المستحصلة من جهاز التآكل الكهروكيميائي المزود ببرنامج حاسوبي يتم رسم مماسات تمثل السلوك الكاثودي والانودي ونقطة تقاطع المماسات تمثل تيار التآكل. تيار التآكل يحدد بالاعتماد على طريقة تافل الاستقرائية من خلال رسم مماسات للسلوك الكاثودي والانودي للمنحنيات المستحصلة من الجهاز حيث ان نقطة تقاطع هذه المماسات تمثل تيار التآكل وهذا يتفق مع ما توصل اليه الباحثون [7]. (تقييم طلاءات متراكبات اوكسيد المغنسيوم النانوي للسيطرة على التآكل في الخزانات المعدنية النفطية - عبد الحميد رحيم الصراف و سامر عبد الكاظم الساعدي - قسم الفيزياء ، كلية التربية للعلوم الصرفة (ابن الهيثم) ، جامعة بغداد)

الجدول (١) يمثل قيم  $E_{corr}$  و  $I_{corr}$  و  $Corr. Rate$  التي تم الحصول عليها من نتائج الاستقطاب لعينة الالمنيوم في محلول كلوريد الصوديوم  $3.1\% NaCl$  wt. وبدرجة حرارة الغرفة.

ITEM	E corr. (volt)	I corr. (Amp.)	Measured area (cm <sup>2</sup> )	Corr. Rate mmpy	$\beta_c$	$\beta_a$	OCP (volt)
6061	-0.849	$8.172 \times 10^{-6}$	0.785	$2.479 \times 10^{-1}$	0.240	0.139	-0.838

يوضح الشكل (٢) منحنى الاستقطاب لسبيكة الالمنيوم AA6061 في  $3.5\% wt.$  من محلول كلوريد الصوديوم  $NaCl$ . يمكن ملاحظة قيم معدل التآكل والتيار والفولتية بشكل واضح للسبيكة. يظهر المنحنى في بداية الاختبار سلوك الالمنيوم كعنصر نشط مع محيط التآكل نتيجة لوجود ايون


الكلوريد. تظهر السلبية قيمة ثابتة للفولتية رغم الزيادة الواضحة في التيار, يعود هذا إلى السطح النظيف لسبائك AA6061 حيث يصل إلى السلبية بسرعة عند التعرض لبيئة تحتوي على الأكسجين من خلال تشكيل طبقة واقية من الأوكسيد ( $Al_2O_3$ ) وهي ذات التصاق جيد إلى سطح المعدن وموصل ضعيف لنقل الشحنة, لكن هذا الطبقة تحتوي على عيوب وتنقر متزايد في محلول الكلوريد [7].



يوضح الشكل (٢) منحنى الاستقطاب لسبيكة الألمنيوم في 3.5% wt. NaCl.

### [4-3] فحص البنية المجهرية

يوضح الشكل (٣) الصور المجهرية الضوئية التي تظهر سطح المعدن قبل وبعد التآكل الكهروكيميائي. يمكن ملاحظة نوع التآكل الحاصل للسطح بعد الاختبار وهو التآكل النقري. تتركز مناطق الاوكسيد المتكون في مناطق مختلفة من السطح والتي تظهر باللون الأسود.



شكل (٣): البنية المجهرية لسطح الالمنيوم (a) قبل التآكل, (b) بعد التآكل.

# الأستنتاجات والتوصيات

## [5-1] الأستنتاجات

- ١- اظهرت نتائج اختبار التآكل الكهروكيميائي ان سبيكة الألمنيوم AA6061 ذات مقاومة جيدة للتآكل في الأوساط الملحية.
- ٢- من خلال مخطط تافل نستنتج ان طبقة الأوكسيد المتكونة لها قوة التصاق كبيرة بسطح المعدن.
- ٣- ان تعرض الألمنيوم للأوساط الملحية وخصوصاً وجود ايون الكلوريد يسبب له تآكل بشكل حفر على سطح المعدن يدعى التآكل النقري.
- ٤- من خلال مقارنة البنية المجهرية مع بعض البحوث في هذا المجال نجد ان المناطق ذات اللون الأسود يسودها طور هيدروكسيد الألمنيوم  $Al(OH)_3$ .

## التوصيات

- ١- لتقليل تأثير تآكل الألمنيوم على سبيكة AA6061، يتم استخدام انواع متعددة من الطلاء مثل الطلاءات المضادة للتآكل والمعالجة السطحية والأغطية الواقية لتحسين مقاومتها للتآكل. كما يتم استخدام معالجة الحرارة والتبريد لتحسين مقاومة السبائك للتآكل.
- ٢- بشكل عام، يجب على المستخدمين اتخاذ إجراءات الصيانة اللازمة للحفاظ على مقاومة سبائك الألمنيوم 6061 للتآكل، ومن المهم التعامل مع هذه السبائك بحرص وتجنب التعرض للعوامل البيئية القاسية والمواد الكيميائية الضارة.



## References المصادر

- [1] Muna K. Abbass, Khairia S. Hassan, and Abbas S. Alwan “Study of Corrosion Resistance of Aluminum Alloy AA6061/SiC Composites in 3.5% NaCl Solution” (2015).
- [2] F. F. Sayyid, A. Abdul Munim Ali and W. Adel Tawfek, “Evaluation of Corrosion Resistance of Medium Carbon Steel Using Different Protection Methods “, Journal of Engineering and Technology, No. 7, (2012).
- [3] Zhitong Chen\*, Shengxi Li, Lloyd H. Hihara\* “Electrochemical and mechanical behaviors of dissimilar friction stir welding between 5086 and 6061 aluminum alloy”
- [4] Abdul Saheb, D., "Aluminum Silicon Carbide and Aluminum Graphite Particulate Composites", Arppn Journal of Engineering and Applied Sciences", Vol.6, No.10, PP.45, 2011.
- [5] Callister, W. D., ”Materials Science and Engineering An Introduction”, Sixth Edition, John Wiley and Sons, Inc., 2003.
- [6] Higgins, R. A., "Engineering Metallurgy, London,1973.
- [7] تقييم طلاءات متراكبات اوكسيد المغنسيوم النانوي للسيطرة على التآكل في الخزانات المعدنية النفطية - عبد الحميد رحيم الصراف و سامر عبد الكاظم الساعدي - قسم الفيزياء ، كلية التربية للعلوم الصرفة (ابن الهيثم) ، جامعة بغداد